

COLOR Coprimacchia

Spray verniciante coprente per edilizia

DESCRIZIONE

Vernice acrilica bianca opaca, coprente e sovraverniciabile a solvente per il pre-trattamento delle pareti e soffitti che si vogliono pitturare: sporco generico, fumo, fuliggine, unto, segni di matita o pennarello vengono facilmente mascherati; dopo almeno mezz'ora, è possibile procedere all'applicazione della nuova pittura.

CARATTERISTICHE SPECIALI

- Molto coprente
- Per tutte le superfici
- Forma un sottofondo ideale per una sovra verniciatura duratura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma	Liquido (spray) - bianco
Peso Specifico [g/cm ³]	0,75 ÷ 0,80
Punto d'infiammabilità (propell.) [°C]	<0
Pressione al caricamento [bar]	4,0
Viscosità [sec] (20°C; Ford 4)	12
Brillantezza [Gloss]	6 ÷ 7
Spessore 2 mani [Micron]	15
Spessore 4 mani [Micron]	35
Fuori polvere [min.] (20°C; 50% U.R.)	10
Fuori tatto [min.] (20°C; 50% U.R.)	20
Esiccazione completa (1) [ore]	24
Temperature all'applicazione [°C]	5 ÷ 30
Resistenza alla temperatura [°C]	100 - 120
Resa media (2) [m ² /400 ml]	1,5 - 2

(1) In funzione di spessore, tipo di superficie e condizioni ambientali

(2) A seconda dello spessore

APPLICAZIONE

Agitare bene prima dell'uso (almeno 2 min.). Spruzzare ad una distanza di circa 25 cm, con mani leggere ed incrociate; se necessario, per una maggior coprenza, ripetere dopo un intervallo di 5 minuti.

Sovraverniciabile dopo ca. 30 minuti.

AVVERTENZE

Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori a 50°C. Non perforare o bruciare dopo l'uso. Non vaporizzare su fiamma o corpo incandescente.

IMBALLI

Bombola 400 ml, 6 pezzi per scatola

VITA E CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

può essere conservato per 18 mesi dalla data di produzione, in contenitori integri e ambienti asciutti e freschi. Temperatura di conservazione tra 5°C e 30°C. Tenere lontano da fonti di umidità, fonti di calore e dal contatto diretto dei raggi del sole.

INFORMAZIONI GENERALI

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze. In ogni caso questo documento non può essere considerato una garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto in accordo con le istruzioni fornite. Il buon esito dell'applicazione è al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori. Decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto, le raccomandazioni contenute in questo documento devono essere considerate linee guida generali. Se permangono dei dubbi, effettuare test preliminari. NPT Srl, si riserva il diritto di modificare e aggiornare la scheda tecnica senza preavviso. I clienti sono gentilmente invitati a verificare di essere in possesso della versione più recente.

CONSULTARE SEMPRE LA SCHEDA DI SICUREZZA PRIMA DI USARE IL PRODOTTO