

Scheda Tecnica POLIFLEX GARDEN
Ver. 1.0 Maggio 2024

POLIFLEX GARDEN

Adesivo monocomponente a base poliuretanica.

DESCRIZIONE

Adesivo di alta qualità, specifico per l'incollaggio di bande di giunzione di pavimenti in erba sintetica adatto per interni ed esterni.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Indicato per incollaggio delle bande di giunzione tra i teli di erba sintetica, incollare pavimentazioni sportive in erba sintetica su asfalto, cemento, piastrelle, legno ecc.

CARATTERISTICHE SPECIALI

- Ottima elasticità, adeguata ai supporti indicati
- Ottima resistenza all'umidità e alle temperature
- Ottima resistenza all'invecchiamento

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore	Bianco
Natura chimica	Poliuretano
Peso specifico [g/cm³] (NPT Metodo 06) (23°C and 50% UR)	ca. 1.33
Durezza Shore A (DIN 53505)	ca. 38
Tempo pelle [min.] (NPT Metodo 17) (23°C and 50% UR)	ca. 50
Indurimento a spessore [mm] (NPT Metodo 07) (24h - 23°C and 50% UR)	ca. 2,3
Allungamento a rottura [%] (ISO 37 DIN 53504)	ca. 570
Temperature di applicazione [°C]	+5 ÷ +40
Resistenza termica [°C]	-40 ÷ +80

APPLICAZIONE

Applicazione sulle bande di giunzione tramite spatola dentata n°3-5 per tutta la lunghezza.

Seguire le istruzioni del produttore per quanto riguarda la tecnica di posa. Effettuare la posa quando lo strato di adesivo è ancora fresco, “massaggiando” accuratamente il rivestimento al fine di assicurare un buon trasferimento dell’adesivo sul retro. Evitare stress eccessivi sulle giunzioni.

A distanza di alcuni minuti dalla posa, è necessario appesantirne (con sacchetti di sabbia o altro) le parti deformate, i giunti e le testate fino ad indurimento del prodotto per garantire una perfetta planarità. L’indurimento completo avviene, a temperatura ambiente di 23°C, in circa 6-7 giorni.

PULIZIA DELL’ATTREZZATURA E PROTEZIONI PERSONALI

Pulire gli attrezzi utilizzati con acetone o con solvente. Quando l’adesivo non si è ancora indurito, è possibile rimuoverlo dalla spatola utilizzando carta o un panno. Una volta indurito il prodotto può essere rimosso solo meccanicamente. Evitare il contatto con la pelle utilizzando guanti protettivi (ad es. in nitrile). In caso di contatto con la pelle lavare immediatamente con acqua e sapone.

IMBALLI

Cartuccia alluminio 310 ml

VITA E CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

POLIFLEX GARDEN può essere conservato per 12 mesi nelle confezioni originali, in locale fresco ed asciutto (temperatura compresa tra i 10°C e i 25°C). Tenere lontano da fonti di umidità, fonti di calore e dal contatto diretto dei raggi solari.

INFORMAZIONI GENERALI

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze. In ogni caso questo documento non può essere considerato una garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto in accordo con le istruzioni fornite. Il buon esito dell'applicazione è al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori. Decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto, le raccomandazioni contenute in questo documento devono essere considerate linee guida generali. Se permangono dei dubbi, effettuare test preliminari. NPT Srl, si riserva il diritto di modificare e aggiornare la scheda tecnica senza preavviso. I clienti sono gentilmente invitati a verificare di essere in possesso della versione più recente.

CONSULTARE SEMPRE LA SCHEDA DI SICUREZZA PRIMA DI USARE IL PRODOTTO